J.M. LUAN, S.L.
Barrio la Sota s/n
ES48190 SOPUERTA (VIZCAYA)
SPAIN
Tel.: (34) 94 610 49 44
www.jmluan.com
Email: migsolaeche@jmluan.com

FICHE TECHNIQUE

JENETACK-31V PRIMAIRE

JENETACK-31V est un primaire à utiliser comme première couche, dans le collage à froid ou à chaud avec une seconde couche d'adhésif, pour coller les NR, SBR, BR, CR, NBR, HNBR, IIR, CIIR, BIIR, CSM et EPDM.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPIQUES :

Type d'essai :	Valeur standard	Valeur	Unité
Densité	25 °C	0,98±0,03	gr/cm³
Viscosité	Brookfield 25 °C 60 rpm	300±50	cps
Extrait sec	25	25±1	%
Couleur	Visuel	Vert	----

COMPOSITION CHIMIQUE :

Polymères et résines stabilisés en dispersion dans des solvants aromatiques et cétoniques.

PRÉPARATION DE LA SURFACE :

Préparer la surface en la nettoyant et en éliminant complètement l'huile, la graisse ou les impuretés.

Nous recommandons le grenaillage de la surface avec de la grenaille d'acier de manière à ce que la rugosité de la surface soit supérieure à 15 µm.

Traduction de la fiche technique en espagnol (rév. 1, 04 octobre 2021). En cas de divergence, la version espagnole fait foi.

J.M. LUAN, S.L.
Barrio la Sota s/n
ES48190 SOPUERTA (VIZCAYA)
SPAIN
Tel.: (34) 94 610 49 44
www.jmluan.com
Email: migsolaeche@jmluan.com

Pour les surfaces en aluminium, nous recommandons l'utilisation d'oxyde d'aluminium comme abrasif.

Nettoyez ensuite à nouveau la surface en éliminant les résidus de poussière de ponçage issus de l'opération de grenaillage.

Si, en raison des spécifications techniques, la pièce ne peut pas subir de variations dimensionnelles, il est possible d'utiliser les procédés de phosphatation, de zingage, de bichromatation ou de KTL, avant l'application de l'adhésif.

APPLICATION DU PRIMAIRE :

- **Agitation :** Nous recommandons d'agiter énergiquement l'adhésif avant l'application afin de garantir l'absence de sédimentation.
- **Dilution :** La dilution du produit dépend des méthodes d'application. Nous recommandons que la dilution soit toujours effectuée avec du MEK ou du MIBK.
- **Immersion :** Pour cette application, nous recommandons de diluer entre 50 et 100 % v/v.
- **Pinceau :** Pour cette application, nous recommandons de diluer entre 20 et 50 % v/v.
- **Pulvérisation :** Pour cette application, nous recommandons de diluer entre 50 et 100 % v/v.
- **Application et épaisseur du film :** Le film obtenu après application est fin et de couleur verte ; son épaisseur doit être comprise entre 3 et 8 µm.
- **Séchage :** Laisser sécher le film entre 10 et 30 minutes à température ambiante. S'il est nécessaire de réduire le temps de séchage, nous recommandons d'utiliser un courant d'air chaud pendant 4 minutes à 50 °C au maximum. Ne pas utiliser à cette étape du procédé des températures supérieures à 75 °C, afin d'éviter la prévulcanisation de l'adhésif.

J.M. LUAN, S.L.
Barrio la Sota s/n
ES48190 SOPUERTA (VIZCAYA)
SPAIN
Tel.: (34) 94 610 49 44
www.jmluan.com
Email: migsolaeche@jmluan.com

Après ce processus, suivre les indications de vulcanisation de l'élastomère.

Si JENETACK-31V est utilisé comme primaire, il est ensuite nécessaire d'appliquer l'adhésif par-dessus.

STOCKAGE :

Maintenir le récipient correctement fermé pendant le stockage et le tenir toujours éloigné des sources de chaleur. La température maximale de stockage ne doit pas dépasser 25 °C.

Des températures inférieures à 10 °C pendant le stockage augmentent la durée de conservation du produit.

TOXICITÉ :

- Respirer les vapeurs pendant une période prolongée est nuisible pour la santé.
- Utiliser **JENETACK-31V** uniquement avec une protection faciale, des gants et dans un local bien ventilé.
- Le contact continu avec la peau peut provoquer une irritation.
- L'adhésif **JENETACK-31V** peut être mortel en cas d'ingestion. En cas d'ingestion, ne pas provoquer de vomissement ; appeler immédiatement un service médical.

EMBALLAGES :

Taille des emballages : 0,75 - 2,5 - 5 - 25 et 200 L.

J.M. LUAN, S.L. décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ce produit.

Traduction de la fiche technique en espagnol (rév. 1, 04 octobre 2021). En cas de divergence, la version espagnole fait foi.