J.M. LUAN, S.L.
Barrio la Sota s/n
ES48190 SOPUERTA (VIZCAYA)
SPAIN
Tel.: (34) 94 610 49 44
www.jmluan.com
Email: migsolaeche@jmluan.com

FICHE TECHNIQUE

JENEUNION-15R

JENEUNION-15R est un adhésif de couleur rose à base de caoutchouc naturel (NR).

SYSTÈME ADHÉSIF

Le système de primaire bicouche JENETACK-31V & JENETACK-41N doit être appliqué sur les surfaces en acier avant l'adhésif en cas de vulcanisation à la vapeur ou à l'eau chaude. JENEUNION-15R doit être appliqué sur la surface en acier revêtue de primaire. JENEUNION-15R s'applique au pinceau sur la surface du mélange de caoutchouc.

DOMAINES D'APPLICATION

JENEUNION-15R s'utilise en combinaison avec **JENETACK-31V** et **JENETACK-41N** pour le collage des revêtements de caoutchouc dur tels que **EBONITA AL** sur les surfaces en acier.

CARACTÉRISTIQUES

Ne nécessite pas l'ajout de durcisseur, ce qui lui confère une durée de vie en pot plus longue :

- Temps ouvert très long (durée de vie en contact humide)
- Pouvoir collant élevé
- Bonne maniabilité
- Haute productivité
- Résistance d'adhérence élevée
- Bonne stabilité thermique

Traduction de la fiche technique en espagnol (rév. 1, 28 octobre 2022). En cas de divergence, la version espagnole fait foi.

J.M. LUAN, S.L.
Barrio la Sota s/n
ES48190 SOPUERTA (VIZCAYA)
SPAIN
Tel.: (34) 94 610 49 44
www.jmluan.com
Email: migsolaeche@jmluan.com

RÉSISTANCE CHIMIQUE

Les informations sur la résistance chimique sont disponibles sur demande.

SUBSTRAT

Les substrats sont des composants en métaux non ferreux, en fonte ou en acier ferritique. Les composants à revêtir de caoutchouc doivent être conçus et fabriqués conformément à la norme EN 14879-1.

PRÉTRAITEMENT DE LA SURFACE

Les surfaces à revêtir de caoutchouc doivent être sèches et exemptes de contaminants.

Les surfaces en acier ferritique doivent être grenaillées jusqu'à obtenir une finition « quasi blanche » conformément à la norme EN ISO 12944-4. Un degré de préparation standard 01 SA 2½ (SSPC SP-10 ; NACE #2) doit être atteint, tel que spécifié dans la norme EN ISO 8501-1, ainsi qu'un degré de rugosité « moyen (G) » tel que spécifié dans la norme EN ISO 8503-1. Un profil de surface minimal de Rz ≥ 60 microns est requis. Pour prévenir la rouille instantanée, le primaire doit être appliqué immédiatement après le grenaillage et le nettoyage du substrat, ou le composant doit être conditionné à l'air.

J.M. LUAN, S.L.
Barrio la Sota s/n
ES48190 SOPUERTA (VIZCAYA)
SPAIN
Tel.: (34) 94 610 49 44
www.jmluan.com
Email: migsolaeche@jmluan.com

APPLICATION

Lors de l'application du produit, il convient de toujours respecter la notice d'application. **JENEUNION-15R** doit être agité minutieusement avant utilisation.

MÉTHODE ET CONSOMMATION D'APPLICATION

Couche	Produit	Méthode d'application	Rendement (g/m²)
1. Couche caoutchouc	**JENEUNION-15R**	Pinceau	Env. 200

DURÉE DE VIE EN POT / TEMPS OUVERT

Couche	Minimum	Maximum
1. Couche caoutchouc	Env. 10 min	Env. 2 h

Remarque : La durée de vie en pot dépend de la température ambiante.

NETTOYAGE

Nettoyez tout le matériel avec du TOLUÈNE immédiatement après utilisation.

MESURES DE SÉCURITÉ

Les fiches de données de sécurité des différents composants, les consignes de sécurité figurant sur l'emballage (étiquette) ainsi que les exigences légales relatives à la manipulation de matières dangereuses doivent être respectées.

Traduction de la fiche technique en espagnol (rév. 1, 28 octobre 2022). En cas de divergence, la version espagnole fait foi.